

# Restorasyon Deęiřim Kriterleri

Doç Dr Nihan GÖNÜLOL

Bir çok ÷lkede yapılan alıřmalar sonucunda restorasyon kullanım s÷relerinin **sınırlı** olduėu sonucuna varılmıřtır.



## Diş hekimliğinde restorasyonların

- teknik başarısızlık



yenileme veya onarılma  
gereksinimleri ortaya çıkar

- hastalık nedeniyle

Dolgu deęişimini veya onarımını gerektiren durumlar:

HASTALIK	TEKNİK BAŞARISIZLIK
<ol style="list-style-type: none"><li>1.Çürük</li><li>2. Diş aşınması</li><li>3.Pulpal Nedenler</li><li>4.Travma</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1.Kırık Restorasyonlar</li><li>2.Diş Kırığı</li><li>3.Hatalı Kontur</li><li>4.Taşkın Dolgu</li><li>5.Okluzal Aşınma</li><li>6.Estetik Nedenler</li><li>7.Retansiyonda Başarısızlık</li></ol>

- Restorasyonun ömrünü etkileyen faktörler;
  - Kullanılan materyalin kalitesi
  - Hekimin yeteneđi
  - Restorasyonun genişliđi
  - Hastanın alışkanlıkları
  - Hastanın yaşı
  - Oral hijyeni

*\*\*\*Hekimin hangi şartlarda restorasyonu yaptığı bilinmediđi için eleştiri getirilmemelidir.\*\*\**

- Restorasyonlar düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiği durumlarda onarılmalı veya değiştirilmelidir.
- *Dolgu değiştirilmesi* her seferinde kaviteyi ortalama **02-0.6mm** genişletmektedir.
- *Dolgunun onarılması* kalan restorasyonun kalitesine, genişliğine ve tipine göre alternatif olarak düşünülebilir. Hem diş dokusundaki kayıp minimal olur, hem de maliyet azalır.

- **Amalgam** ve **kompozit rezinler** günümüzde daimi dişlerde en yaygın kullanılan restoratif materyallerdir.
- Artık posterior bölgede dahi **kompozit rezinler** sıklıkla tercih edilmektedir.
- Amalgam ve kompozit rezinlerin klinik ömürlerinin birbirine yakın olduğu, bazı çalışmalarda ise amalgamların daha uzun olduğu bildirilmiştir.
- Amalgam: ort 6.8 yıl } 9 yıl }
- Kompozit: ort 4.5 yıl } 6 yıl }

Dolgular klinik ve radyolojik olarak elde edilen bulgulara göre deđiştirilmektedir.

- **Ađrı:** Hastanın belirttiđi subjektif bulgudur
- **Uyumsuz Adaptasyon:** Dolgunun kavite hududuyla tam birleřmediđi okluzal ve arayüzde tařkınlıđın veya eksikliđin olduđu durumlardır.





- **Kırık:** Dişin tüberkülünde, duvarında veya dolgudan ayrılan bir parça söz konusu olduğu durumlardır.



- **Taşkın Dolgu:** Arayüzde 0.5mm veya daha fazla oranda dolgu maddesi fazlalığıdır.

