


Bu dipollerdeki paralel dizilmenin boyutu genellikle tane büyütüldüğünden küçüktür. Dizilmenin olduğu alanın magnitik taneleri denir.

### Magnitik tane < Tane Boyutu


Magnitik taneler birbirlerinden duvarlarla ayılmıştır. Bu duvarlarla Bloch duvarları denir.



Burada magnitik taneler antiparalel ortantasyondadır. Birbirleri arasındaki ası 180°lik Bloch duvarı ile birbirlerinden ayılmıştır. Sogu ferromagnetik malzemede de magnitik alan kalkıktan sonraq magnitiklesme süres. Bu olaya remanans denir. Bir malzemenin magnitik germisini hatalamasi olayına histerisis denir.


Curie sıcaklığı: ferromagnetik özelliklerin hakim olduğu en yüksek sıcaklıttır.

Antiferromagnetik malzeme:




Malzemenin içerisindeki toplam dipollerin toplam magnitik alan siddetinin 0 yapacak şekilde konumlanması bu tip malzemeye antiferromagnetik malzeme denir.

Ferrimagnetik malzeme: Burada magnitik alan siddet yönü yukarı olan dipollerin sayısı daha fazla olduğu için toplam magnitik alan siddeti 0 değildir.




Neel sıcaklığı: Bu sıcaklık ferromagnetik bir malzemenin özellikleridir. Bu sıcaklığın üzerindeki heshangi bir sıcaklıkta ferromagnetik bir malzeme paramagnetik olur.

Süperparamagnetik malzemeler: Bu malzemelerde belirli bir yöne dizilmiş olan dipoller kırıktı magnitik bölgelerle sınırlanır. Bu bölgelerin dizilişi ise gelişigüzelidir.



Superferromagnetik malzemeler: Her bir magnitik bölge içerisindeki dipoller aynı yönde magnitik bölgelerde dözenli bir şekilde dizilmiştir. Butun magnitik bölgelerin içerisindeki dipollerde aynı yöndedir.



= Süperparamagnetik malzemelerin uygulama alanları =

- 1) Süperparamagnetik tanecikler magnitik birleşmeyi önler.