



T.C.
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU

KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

POLİMER KİMYASI

11. Hafta

özenilen üniversite

Jel Noktası

Çapraz bağ yoğunluğuna bağlı olarak polimerizasyon ortamı bir noktada jel görüntüsü alır ve jel noktası denilen bu aşamada polimerizasyonun kısmi akıcılığını yitirir. Jel, polimer kimyası açısından su molekülleri absorblanmış çapraz bağlı polimere verilen addır. Triolte birlikte uygun oranda diol kullanılarak dallanma, dolayısıyla çapraz bağlanma derecesi kontrol edilebilir.

Bazı Kondenzasyon Polimerleri


- Poliesterler (PET, Polietilen tereftalat)
- Polikarbonat
- Polyamitler (Naylon 6, Naylon 6,6, Naylon 6,10)
- Poliüretanlar
- Epoksi reçineleri
- Melamin - formaldehit reçineler
- Üre - formaldehit reçineler
- Fenolik reçineler

KATILMA POLİMERİZASYONU

Radikalik Katılma Polimerizasyonu

Ticari polimerlerin içerisinde polistiren, polietilen, polipropilen, polivinil klorür gibi katılma polimerizasyonu ile üretilen polimerlerin önemli bir payı vardır.

Bu tür katılma polimerleri genelde bir vinyl monomerinin katılma polimerizasyonu ile üretilir.



Polimerizasyon radikaller üzerinden başlar ve zincir


- Başlama** Aktif monomerik merkezlerin oluştuğu adım
- Büyüme** Monomerlerin aktif merkezlere katıldığı adım
- Sonlanma** Aktif merkezlerin işlevini yitirdiği adım

Başlama Basamağı

Bu basamakta monomer molekülleri kimyasal ya da fiziksel yolla aktive edilerek radikal haline dönüştürülür.



Örnek: Akrilamid için başlama basamağı



Bu basamağın gerçekleştirilmesi için izlenen en uygun yöntem sisteme dışarıdan başlatıcı kimyasalların ilave edilmesidir.

Başlatıcılar

Kimyasallar

- Organik peroksit veya hidroperoksitler
- Azo bileşikler
- Redoks başlatıcılar

Fiziksel Etkenler

- Isı
- Işık
- Yüksek enerjili ışınlar
- Elektrokimyasal yöntem

Yaygın Kullanılan Bazı Kimyasal Başlatıcılar

En çok kullanılan derincede diyor

Benzoyl peroksit ; 60-80

Asetil peroksit ; 80-100


Di-t-bütil peroksit ; 70-90

Dikünil peroksit ; 120-140

✓ Azobis izobütironitril (AIBN) ; 50-70

Büyüme Basamağı

Bu adımda aktif radikalik merkezler hızla monomer moleküllerini katarak zinciri büyütürler.




veya



Sonlanma Basamağı

Sonlanma, adımı aktif polimer zincirlerinin ortamda bulunan herhangi bir moleküle etkileşimleşerek aktifliklerini yitirdikleri ve ölü polimer zincirlerine dönüştükleri adımdır. En basit sonlanma tepkimelerinden birisi, başlatıcıdan düşen serbest radikallerin aktif polimer zinciri ile birleşmesidir.



Zincir Transferi

İdeal bir radikalik katılma polimerizasyonunda

- Başlama
- Büyüme
- Sonlanma

adımlarının işlenmesi beklenir. Fakat aktif polimer zincirleri büyüme ya da sonlanma dışında başka tepkimelerde yer alırlar. Büyümekte olan bir zincir radikalini aktifliğini sistemde bulunan bir başka moleküle aktarabilir. Zincir transferi denilen bu tip reaksiyonlar Flory tarafından saptanmıştır.

Radikalın aktarıldığı molekül; monomer, başlatıcı, çözücü, polimer veya sistemde bulunan başka maddelerin molekülleri olabilir.

KAYNAKLAR

- 1) SAÇAK Mehmet, Polimer Kimyası, Gazi Kitapevi, Ankara, 2012.
- 2) MEGEP, Polimerlerin Fiziksel Özellikleri 2, Ankara, 2006.